



Gaxeta de Fibra Acrílica Grafitada indicada para Serviços Gerais Rotativos



Descrição

Excelente alternativa para substituição das gaxetas de amianto, reduzindo o número de itens em estoque.



Aplicação

Recomendado para serviços gerais. Se destaca por sua excelente relação custo/benefício, podendo ser utilizada em aplicações gerais onde não são exigidas condições severas de trabalho.

Recomendada para serviços gerais em equipamentos rotativos tais como: bombas; agitadores em processos com água doce ou salgada, com sólidos em suspensão; condensados e fluídos de processo com concentração química moderada.



Fornecimento

Comercializado em carretéis de 0,5Kg, 1Kg, 2Kg, 5Kg e 10Kg; ou mediante solicitações de lances personalizados.

Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
pol		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Embalagem		0,5kg		1kg		2kg		5kg		5kg		e 10kg	

Para informações sobre opções ou requisitos específicos de quantidade, recomendamos que entre em contato com o nosso departamento técnico Sotequi.



Conversão

Bitola	Metro	62,50	30,00	25,00	11,54	8,33	-	4,65	3,95	3,53	2,24	1,95	1,60
Pol		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Quantidade		1kg											

PROPRIEDADES TÉCNICAS :

Materiais: Fibra Acrílica Grafitada

ph 4-10

Faixa de Temperatura (°C) Atmosférica -100 até 230

Faixa de Temperatura (°C) em Vapor -

PRESSÃO DE OPERAÇÃO (BAR)

Válvula 15

Alternativo -

Rotativo 15

Velocidade Periférica m/s 8

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

